

無公害! 無臭!

施工簡便!

水性 防水 コート

1液タイプ水性塗布防水材料

マイホームの防水・OK!

- 屋 上
- ベランダ
- テラス
- ちゅう房
- トイレ
- スレート屋根
- セメント瓦

塗るだけ



NET: 15kg缶, 4kg缶



グリーン



グレー



アイボリー

※アイボリーは特注色となります。



セメント混和・助材総合メーカー
株式会社 マノール

<http://www.manol.co.jp/>

本社・東京営業所 / 〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16 TEL.03(3927)1331 FAX.03(3927)1334
 福島営業所 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127
 盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332
 大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130

マイホームの防水塗装 **水性防水コート**

特 性

施工が簡単、塗るだけでOK
防水膜は乾燥すれば、難燃性です。
耐候性、耐薬品性に優れます。
塩害防止性能が優れています。
水性ですから、火災の危険が無く
人体に対する害がありません。



用 途

屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント瓦等。

使用法

防水箇所を清掃し、よく乾燥させます。使用の際は、中身を充分攪拌して下さい。ゴムベラ、ハケ、ローラーで、一度に厚く塗らないで(1回0.2kg/m²)2回以上重ね塗りして下さい。 標準塗布量(1m²)=0.4~0.5kg/m²



→ 塗布面積
8~10m²



→ 塗布面積
30~38m²

下地処理

- コンクリート・モルタルのキレツ、欠損箇所はモルタルで事前に補修して下さい。
- 下地にプライマー(「マノールポリマー」又は「マノールアクリット」の3倍希釈液)をハケ、ローラーで塗布して下さい。(0.1~0.2kg/m²)
- プライマーの乾燥後(約1~2時間)、水性防水コートを塗布して下さい。

注 意

- 夏期日中の高温時は下地モルタルの中の空気膨張により防水膜にフクレ(気泡)を生じることがありますので、施工しないで下さい。
- 水分を含んだ湿潤面は接着不良やフクレの原因となりますので、施工しないで下さい。
- 塗布後、4~5時間位は、水をかけない様にして下さい。防水コートの塗り重ね時間は1~2時間です。
- 塗布の乾燥は1日要します。防水膜の性状が最大に発揮されるのは約1週間後です。
- 低温時(-5℃以下)は凍結しますので保管に注意して下さい。
- 使用した工具類は、すぐに水洗いして下さい。

●特約店●

株式会社 **マニール**