

豊かな実績・確かな信頼

Manol®

●色：セメント色 ●砂入り

1時間で歩行OK!

水で
練るだけ



スピーディ モルタル

日本建築仕上材工業会登録

登録番号	0404049
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

セメント混和・助材総合メーカー



株式会社 **マンノール**®

<http://www.manol.co.jp/>

本社・東京営業所 / 〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16 TEL.03(3927)1331 FAX.03(3927)1334
 福島営業所 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127
 盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332
 大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130



1時間で歩行OK!

スピーディモルタル

使用法

スピーディモルタル4kg(1袋)または10kg(1袋)に下記、所定の水を加えて手早く混練します。



+



=



スピーディモルタル：4kg(1袋)
スピーディモルタル：10kg(1袋)

水 540mℓ
水 1.35ℓ

練り上り量：2ℓ
練り上り量：5ℓ

練り上がったスピーディモルタルはすみやかに(約10分以内)施工終了して下さい

機能試験

1. 配合

[モルタルの調合及び性状]

粉体 (kg)	水 (kg)	水/粉体 (%)	フロー値 (mm)	単位容積質量 (kg/ℓ)
1	0.135	13.5	238	2.13

フロー値：JIS-R-5201 セメントの物理試験方法に準じる。

2. 試験結果

[凝結時間] 測定温度20℃ 可使用時間20分

始発(分)	集結(分)
30	50

[強さ試験] 単位(N/mm²) 養生条件:温度20±1℃、湿度65±5%

	2時間	1日	7日	28日
曲げ	1.64	3.43	5.08	5.31
圧縮	8.11	11.7	28.3	37.0

※混和液(アクリット・ハイパーポリマー)混入試験結果もあります。

注意

- 練り置き後の使用は避け、10分以内に施工出来る量だけ混練して下さい。気温により硬化時間が若干変化します。
- 使用施工は汚れ、ホコリをよく取り除き、十分水をしみ込ませてから施工して下さい。

特性

- ◆1時間で車及び人の通行が可能な強度 ◆1時間で普通モルタルの48時間強度に匹敵
- ◆接着性、作業性に優れ、キレイな仕上がり ◆硬化時間が速く、スピード施工

用途

- ◆短時間で施工したいとき ◆直ちに使用したい緊急工事
- ◆フェンス、門扉、アンカボルト、管工事の充填・固着 ◆下地調整、各種補修

荷姿

- 20kg 箱 (4kg×5 袋入)
- 10kg 袋

■PL法に基づく記載

分類	●セメント系プレミックスモルタル
△注意	●目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱の際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
取扱上の注意事項	●皮ふに触れると炎症を起こすことがあります。取扱の際は保護手袋(ゴム手袋等)を使用する等、皮ふに触れないようにしてください。 ●蒸めないでください。炎症を起こすことがあります。 ●作業するときは、保護マスクを着用してください。 ●子供の手の届かない所に置いてください。 ●使用する際は、標準記号を厳守してください。
応急処置	●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮ふに付着した場合は、圧搾空気で吹き飛ばした後、水で洗浄してください。 ●飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
保管方法	●他の容器に小分けして保管しないでください。 ●湿気厳禁 ●直射日光を避けて屋内で保管する。
廃棄上の注意	●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

特約店