

# セメント・プラスター着色剤

豊かな実績・確かな信頼  
**Manol**

# 山富貴 酸化黄



荷姿：9kg/袋  
性状：粉体(黄色)

- セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。
- 無機質系ですからセメントとの相性に優れています。

## 製品の特徴

1. セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。
2. 化学的な変化を起こす事はありません。
3. 粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。
4. 無機質系なので耐候性に優れています。

**用途**：吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色。

**使用量**：目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3～10%添加します。  
※セメントに使用される場合、ホワイトセメントをご使用されますと一層色鮮やかになります。

**施工方法**：セメントまたはプラスターと山富貴酸化黄を空練りし、最後に水を加えて練り混ぜます。

**配合例** 1：3モルタル W/C=60%

添加量	セメント	砂	山富貴酸化黄	水
3%	25kg/1袋	74.25kg	0.75kg	15kg
5%	25kg/1袋	73.75kg	1.25kg	15kg


山富貴酸化黄の化学成分は下記の通りです。

強熱減量 (LOI)	8.77%
酸化第二鉄 (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	21.65%
二酸化珪素 (SiO <sub>2</sub> )	46.63%
酸化アルミニウム (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	13.48%
酸化カルシウム (CaO)	0.48%
その他天然鉱物	8.99%

(見掛け比重1.6 真比重3.1)

# 山富貴 酸化黄

プaster




無混入

プaster



5%添加

ホワイトセメント



無混入

ホワイトセメント



5%添加

注意：ご使用されるセメント・プasterの種類や施工状況等により、写真の色と異なる場合があります

## ■ PL 法に基づく記載

分類	・着色剤
△注意 取扱上の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。</li> <li>・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護手袋（ゴム手袋等）を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。</li> <li>・舐めないでください。炎症を起こすことがあります。</li> <li>・使用する時は、保護マスクを着用してください。</li> <li>・子供の手の届かない所に置いてください。</li> </ul>
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目に入った場合は、清潔な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。</li> <li>・皮膚に付着した場合は、圧搾空気で吹き飛ばした後、水で洗浄してください。</li> <li>・飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。</li> </ul>
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他容器に小分けして保管しないでください。</li> <li>・湿気厳禁</li> <li>・直射日光を避け屋内で保管する。</li> </ul>
廃棄上の注意	・都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。



セメント混和・助材総合メーカー

株式会社 **マノール**

<http://www.manol.co.jp/>

本社・東京営業所 / 〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16 TEL.03(3927)1331 FAX.03(3927)1334  
 福島営業所 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127  
 盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332  
 大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130

特約店